

OVATTA PER IMBOTTITURA CORPETTO ISOTERMICO (ALLEGATO 16/D)

SCHEDA TECNICA - IMBOTTITURA GIACCA INTERNA

DESCRIZIONE	VALORE	NORMA DI RIFERIMENTO
Composizione:	>30% poliestere (PES) >40% polipropilene (PP)	
Peso:	100 gr. al mq. +/- 5 gr. al mq	ASTM D3776
Spessore:	9 mm +/- 3 mm	ASTM D5736
Stabilità dimensionale (L x W):	5% massimo	AATCC 135 (1)(V)(A)(i) – 5x
Isolamento termico asciutto:	Rct: 0,35 m ² K/W minimo	ISO 11092
Isolamento termico bagnato:	Rct: 0,33 m ² K/W minimo	ISO 11092